



จิงโจ้

# ข้อมูลเชิงเทคนิค จิงโจ้มอร์ตาร์ งานเท

TECHNICAL DATA SHEET



เท  
FLOOR SCREED

# ควิกโคท

**บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด** คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกตั้ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา และด้วยความตั้งใจ มุมานะ ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์**ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย** ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูปตรา **“ลูกตั้ง”** หรือ **“ตั้งแดง”** และปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ตรา **“จิงโจ้”** หรือ **“โจ้ม่วง”** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยี และความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจทั้งกับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามาอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัทที่ **“รู้จริงทุกงานพื้นผิว”**

**ควิกโคท** เราเชี่ยวชาญในการผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือปูนมอร์ตาร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนก่อ ปูนฉาบ สกิมโค้ท ที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย และปูนสำหรับงานก่อสร้างอื่นๆอีกหลากหลายประเภท โดยจัดแบ่งสินค้าออกเป็น 2 แขนงหลักคือ

 **ลูกตั้ง** สำหรับงานฉาบ งานฉาบผิวบาง และงานซ่อมแซม

 **จิงโจ้** สำหรับงานก่อ งานทาวปูกระเบื้อง และงานเทพื้น



**สำนักงานใหญ่** ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุนและแก้ปัญหาาร่วมกับลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา



**โรงผลิตหลัก** ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิตปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี(ปูนมอร์ตาร์ 1 ถุง ขนาด 40 กก.) และยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่จับใจรวดเร็ว เข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

# คุณภาพที่มั่นใจได้



## วัตถุดิบคุณภาพ

ปูนที่ดี ย่อมเริ่มมาจากการใส่ใจในการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่เราสรรหามาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้เรายังมีทีมคัดกรองคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริงเพื่อให้ได้ความเสถียรภาพ ตามแบบฉบับของควิกโคก



## กรรมวิธีการผลิตที่เป็นสากลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของเราเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบโรงงานของเรา เราใช้ระบบหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต (Robotic Production) เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้รวดเร็ว และลดการปล่อยฝุ่นออกไปสู่ภายนอกโรงงานได้ถึง 90% เรายังได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

## บริการด้วยใจ

การบริการ คือหัวใจของควิกโคก เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงหลังการขาย



## QUICK Delivery บริการการขนส่งที่จับใจ

ทีมขนส่งจับใจ เที่ยงตรงยืดหยุ่น มีรถจัดส่งสินค้าสำหรับงานทุกประเภทพร้อมรองรับความประสงค์ของลูกค้าทุกราย



## QUICK Technical Support บริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว

ทีมเทคนิคมากประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาพันผิวร่วมกับช่างและผู้พัฒนาโครงการอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด



## QUICK Customer Service บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

ทีมลูกค้าสัมพันธ์เต็มใจให้บริการในด้านต่างๆ คอยดูแลประสานงานแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนถึงหลังการขาย และรับฟังคำติชม เพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของควิกโคกจะได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมายตลอดเวลา

# ปูนเทพรับระดับ CP009

## Floor Leveling Mortar



รหัสสินค้า	: CP009
สำหรับงาน	: เทปรับระดับพื้นทั่วไป
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: เกือบ 3 - 5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.45 - 0.75 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: เเท่ง่าย ไหล สิ้น
คุณสมบัติพิเศษ	: พื้นเสมอได้ระดับ รับแรงดี

### คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทพรับระดับพื้นทั่วไป, เทปรับระดับเพื่อปูกระเบื้องพื้น, เทปรับระดับพื้นผิวเพื่อขัดหยาบหรือขัดมันโดยเฉพาะ
- มีมวลผสมคิดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การสั่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย แข็งแรง งานได้คุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมือง พื้นที่แคบ

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 9.0 - 9.6 L/40 kg bag
Color : Grey	Pot life (25°C) : 40 - 60 min
Composition : Portland type I, selected sand and chemical additives.	Application : For floor leveling before laying tiles, or other floor covering materials
Grain size : < 4.0 mm.	Temperature Range : 25 - 40 °C
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water	Area coverage (Sq.m/bag) : Leveling with thickness 3 - 5 cm. covers 0.45 - 0.75 Sq.m/bag
Shelf life : 2 months after manufacturing date	
Packaging : 40 kg/bag	

Test Data		
	Result	Standard
Dry property		
Compressive Strength		
28 Days	≥ 210 KSC	ASTM C109

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP009	
<ul style="list-style-type: none"><li>• โครงการ เดอะแกรนด์ ปิ่นเกล้า</li><li>• โครงการ เดอะลอฟท์ เพชรเกษม69</li><li>• โครงการ เศรษฐสิริ พลโยธิน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• โครงการ สิริเวส</li><li>• โครงการ มิวนิค สุขุมวิท 23</li><li>• และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย</li></ul>

## ลักษณะการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

1. ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดพื้นก่อน 1 ครั้ง
2. ทำการสำรวจผิวพื้นเดิมเพื่อทำจัดคราบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการยึดเกาะพื้นผิว เช่น คราบน้ำปูนหลังจากเทพื้นโครงสร้างจะพบบริเวณที่เป็นแอ่งผิวจะยุบ, คราบเศษปูน, ซีเมนต์ หรือคราบไขมัน ต้องขัดล้างทำความสะอาดออกให้หมด รอพื้นแห้งหมาด  
กรณีพื้นช่องกว้างที่มีการแอนหรือโกร่งตัว (DEFLEX) มักมีปัญหาการแตกร่อนของพื้นสูง ต้องรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่พื้นผิวด้วยการทาน้ำยา BONDING PRIMER (ค่าการยึดเกาะขึ้นอยู่กับประเภทน้ำยาเคมีที่นำมาใช้ และ การใช้งานตามข้อกำหนดของสินค้านั้น) หรือทำการไล่กาบซีเมนต์ติดกระเบื้อง ตราจิงโจ้ ด้วยเกรียงร่องหวี ขนาด 6 มม. รอให้ปูนเซกตัว 6 - 12 ชั่วโมง แล้วจึงเทปูนปรับระดับ ตราจิงโจ้ หลังการเทปรับระดับจนเสร็จสิ้นแล้วต้องทำการตัด (JOIN) รอยต่อ เพื่อลดปัญหาแตกร้าว
3. ในกรณีที่เตรียมพื้นที่ หาระดับจับปุมปูนแล้ว พบว่าพื้นที่ของการเทปรับที่หนาเกิน 5 ซม. ต้องทำการปูติดตั้งลวดตะข่าวยาวเมก เพื่อป้องกันการแตกร้าวก่อนทำการเท

### การผสม



ปูนเทปรับ 1 ถุง ต่อ น้ำ 9.0 - 9.6 ลิตร หรือ ประมาณ 1¼ กระป๋องปูน (ขันเหลว งานเท)  
การผสมปูนต้องกวนปูนให้เป็น เนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด

#### การผสมด้วยเครื่อง



การกวนด้วยเครื่องผสม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยดูว่าปูนเทเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ทันที

#### การผสมด้วยมือ



การกวนด้วยมือ (ใช้จอบกวน) โดยดูว่าปูนเทเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงใช้งานได้ทันที

### การเท

1. เทปูนปรับระดับที่ทำการผสมแล้วลงบนพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ โดยทำการเทไล่จากด้านใดด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านตรงข้าม ขณะที่ทำการเทต้องทำการปาดหน้าปูนให้ได้ระดับที่เตรียมปุมไว้ ด้วยไม้สามเหลี่ยม ไล่ตามงานเทปูนจนทั่วเต็มพื้นที่ที่ต้องการ
2. ในกรณีพื้นขัดหยาบ รอให้ปูนเซกตัวแข็งจนเดินได้ (พอดีกับการปั่นหน้าปูน) ทำการไล่ตึ้นน้ำ ปั่นหน้าปูนและกวาดหน้าปูน ไล่จากด้านเดิมไปสู่อีกด้านตรงข้าม จนทั่วเต็มพื้นที่ที่ต้องการ
3. ในกรณีพื้นขัดมัน ให้ทำการเผาหน้าปูนทันที โดยขวางปูนผงให้กระจายเต็มพื้นที่ รอให้ปูนเซกตัวแข็งจนเดินได้ (พอดีกับการขัดมันหน้าปูน) ทำการไล่ตึ้นน้ำ ปั่นขัดมันหน้าปูนด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน ไล่จากด้านเดิมไปสู่อีกด้านตรงข้าม จนทั่วเต็มพื้นที่ที่ต้องการ

#### การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 2 เดือน

#### คำแนะนำ

- การใช้งานและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น
- ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ

#### ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40 - 60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

# ปูนคอนกรีตแห้ง 240 KSC CP104

Dry Premixed Concrete



รหัสสินค้า	: CP104
สำหรับงาน	: เทคอนกรีตทั่วไปในพื้นที่ขนาดเล็ก และใช้ในปริมาณน้อย เช่น เทเสาเอ็นทับหลัง
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: เทหนา 5 ซม. ได้ประมาณพื้นที่ 0.40 ตร.ม. คอนกรีตแห้ง 50 ถุง ได้ประมาณพื้นที่ 1 ลบ.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: เถง่าย ไร้อัดสี
คุณสมบัติพิเศษ	: คงทนแข็งแรง รับแรงอัดสูง

## คุณสมบัติ

- รับแรงอัดสูงถึง 240 KSC
- ใช้กับงานเทคอนกรีตทั่วไปในพื้นที่ขนาดเล็กปริมาณน้อย เช่น เทรับหัวเสา, เทเชื่อมต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาะเตอร์ และ โครงสร้างปีก เทค.ส.ล.ที่ต้องการส่วนคะหิ้นเกล็ดเล็กโดยเฉพาะ
- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I มวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การเทไหลดี สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมือง พื้นที่แคบ

## Technical Data

Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland type I, selected sand, limestone, admixture and chemical additives.
Grain size	: < 8.0 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 2 months after manufacturing date
Packaging	: 40 kg/bag

## Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 6.0 - 6.4 L/40 kg bag (Slump test 17.5 ± 2.5 cm.)
Pot life (25°C)	: 40 - 60 min
Application	: Suitable for small concrete work, lintel, beam and counter
Temperature Range	: 25 - 40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Leveling with thickness 5 cm. covers 0.40 Sq.m/bag

## Test Data

	Result	Standard
Dry property		
Compressive Strength		
28 Days	≥ 240 KSC	ASTM C109

## โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP104

- โครงการ เดอะแกรนด์ ปิ่นเกล้า
- โครงการ มิวนิค สุขุมวิท 23
- โครงการ พิศิธรพัฒนาที่ดินรัชดาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- บริษัทรับสร้างบ้าน ชั้นนำ
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

## ลักษณะการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

ทำการสำรวจพื้นที่ก่อนการเท โดยเหล็กที่ผูกถูกต้องตามแบบ ไม่เป็นสนิม ขนาด แบบกัน ถูกต้องแข็งแรงและไม่รั่ว ทำการสำรวจผิวพื้นเดิม เพื่อกำจัดคราบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการยึดเกาะพื้นผิว เช่น คราบเศษปูน, ชีดิน หรือคราบน้ำมัน ต้องล้างทำความสะอาดออกให้หมด รอยแห้งหมาด ใช้น้ำสะอาดรดที่แบบหล่อ และพื้นที่ที่จะทำการเทคอนกรีต ให้ชุ่มพอประมาณ เพื่อลดการดูดซึมน้ำจากคอนกรีต และช่วยให้คอนกรีต เทไหลเข้าแบบได้ง่ายในกรณีการเทคอนกรีตรอยต่อโครงสร้างต้องเพิ่มการยึดเกาะที่พื้นผิวรอยต่อใหม่ และ พื้นผิวรอยต่อเก่าด้วยน้ำยาประสานคอนกรีต (ค่าการยึดเกาะขึ้นอยู่กับประเภทน้ำยาเคมี ที่นำมาใช้และการใช้งานตามข้อกำหนดของสินค้าอื่นๆ)

### การผสม



คอนกรีตแห้ง 1 ถุง ต่อ น้ำ 6.0 – 6.4 ลิตร หรือประมาณ  $\frac{4}{5}$  กระจบองปูนโดยให้คำนึงถึงค่าการยุบตัว Slump Test  $17.5 \pm 2.5$  cm การผสมคอนกรีตต้องกวนให้เป็น เนื้อเดียวกัน

#### การผสมด้วยเครื่อง



การกวนด้วยเครื่องผสม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยดูว่าคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ทันที

#### การผสมด้วยมือ



การกวนด้วยมือ (ใช้จอบกวน) โดยดูว่าคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงใช้งานได้ทันที

### การเท

- เทคอนกรีตที่ทำการผสมแล้วลงบนพื้นที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ โดยทำการเทไล่จากด้านใดด้านหนึ่ง ไปสู่อีกด้านตรงข้าม ขณะที่ทำการเท ต้องทำการปาดหน้าคอนกรีต ให้ได้ระดับที่เตรียมไว้ จนทั่วเต็มพื้นที่ที่ต้องการ รอยแห้งแข็งตามมาตรฐานจึงทำการแกะแบบ
- ทำการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวเต็มที่

#### การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 2 เดือน

#### คำแนะนำ

การใช้งานและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยลดปัญหา รอยแตก ร้าว ได้ดียิ่งขึ้น ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ และอักเสบของกล้ามเนื้อ

#### ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมด ภายใน 40 - 60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

# ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ 450 KSC CP052

## Non Shrink Grout



รหัสสินค้า	: CP052
สำหรับงาน	: เทเพื่อรับแรงเต็มเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีตหรือเหล็ก
น้ำหนัก	: 25 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: เทหนา 3 - 5 ซม. ได้ประมาณพื้นที่ 0.36 - 0.60 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: เทง่าย ไหล สิ้น
คุณสมบัติพิเศษ	: คงทนแข็งแรง รับแรงอัดสูง

### คุณสมบัติ

- ผลิตสำหรับงานเทเพื่อรับแรงเต็มเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าท์เต็มเต็มโพรงช่องว่างในพื้นที่คอนกรีต, เทเกร้าท์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าท์ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน, เทเกร้าท์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีตหรือรอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าท์ปรับฐานเพลาเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักร และฐานเสาเหล็ก โดยเฉพาะ
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การขึ้นไหลดีขึ้น เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมือง พื้นที่แคบ

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 4.75 - 5.50 L/25 kg. bag
Color : Grey	Pot life (25°C) : 15 - 20 min
Composition : Portland type I, selected sand, admixture and chemical additives.	Application : Suitable for structure grouting, machine bases, column bases (steel and precast concrete) and similar grouting applications
Grain size : < 4.0 mm.	Temperature Range : 25 - 40 °C
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water	Area coverage (Sq.m/bag) : Leveling with thickness 3 - 5 cm. covers 0.36 - 0.60 Sq.m/bag
Shelf life : 12 months after manufacturing date	
Packaging : 25 kg/bag	

Test Data		
	Result	Standard
Dry property		
Compressive Strength		
28 Days	≥ 450 KSC	ASTM C109

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP052	
<ul style="list-style-type: none"><li>โครงการ มัตถนา อ่อนชุช</li><li>โครงการ ศุภาลัย เบลล์</li><li>โครงการ The Pride รามอินทรา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>โครงการ Anya บางนา</li><li>โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ</li><li>และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย</li></ul>



## ลักษณะการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

เตรียมอุปกรณ์การทำงานต่างๆ ให้พร้อม พื้นผิวที่ทำการกัดต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากอุปสรรคในการยึดเกาะพื้นผิว เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรกที่หลุดร่อนง่าย เศษซีเมนต์ ทราย น้ำมัน หรือน้ำยาทาแบบ

กรณีงานซ่อมแซม ส่วนที่หลุดร่อนง่ายต้องสกัดออก จนถึงผิวคอนกรีตที่อยู่ในสภาพดี

กรณีการฝังเหล็กหรือ สลักเกลียวยึดวัสดุ ต่างๆ ให้ตรงตามแบบ และมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม วัสดุนั้นต้องไม่มีสนิม ทราย น้ำมันหรือจาระบี กรณีแบบเท ควรใช้วัสดุไม่มีการดูดซึมน้ำในการเข้าแบบ หรือใช้น้ำยาทาแบบป้องกันปัญหาปูนติดแบบ ระยะห่างของแบบจากขอบฐานโดยรอบ ประมาณ 5 เซนติเมตร และสูงกว่าฐานประมาณ 2.5 เซนติเมตร แบบต้องแข็งแรง และปิดรอยต่อเพื่อกันปูนรั่วไหล

กรณีฐานที่มีขนาดใหญ่ ควรทำกล่องเข้าแบบสำหรับเทเพื่อให้หน้าผิววัสดุมากพอที่จะดันเนื้อวัสดุให้ไหลได้ดี ตลอดความยาวของฐาน เพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศใต้ฐานแบบ

พื้นผิวคอนกรีตต้องบ่มน้ำให้อิ่มตัว และไม่มีน้ำขังก่อนการเท ถ้ามีต้องซับน้ำออกก่อนทำการเท

### การผสม



การผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรดที่ 1 ถุง 25 กิโลกรัม

ผสมแบบขัน (PLASTIC – ASTM C1437)

ต่อน้ำ 4.75 - 5.00 ลิตร

ปริมาณที่ได้ 17.50 ลิตร

ผสมแบบเหลว (POURING)

ต่อน้ำ 5.00 - 5.25 ลิตร

ปริมาณที่ได้ 17.75 ลิตร

ผสมแบบไหลสูงสุด (FLOWABLE – ASTM C1437)

ต่อน้ำ 5.25 - 5.50 ลิตร

ปริมาณที่ได้ 18.00 ลิตร

ปริมาณน้ำ และอัตราส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานอ้างอิงอัตราส่วนผสมจากข้อมูลที่ระบุไว้

### การผสมด้วยเครื่อง



เหมาะสำหรับผสมแบบเหลว ความเร็วรอบไม่เกิน 500 รอบ/นาที โดยผสมต่อเนื่องประมาณ 3 - 5 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วพักส่วนผสมไว้ ประมาณ 1 - 3 นาที เพื่อลดฟองอากาศจากการผสม จึงใช้งานได้ทันที หลังผสมเสร็จปูนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วห้ามเติมน้ำเพิ่ม

### การเท

- เทซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรดที่ทำการผสมแล้วทันที ก่อนปูนจะเริ่มแข็งตัว โดยการทำงานในอุณหภูมิสูง เป็นการเร่งการแข็งตัวของวัสดุ โดยเทลงบนพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ทำการเทจากด้านใดด้านหนึ่ง เท่านั้น ไปสู่อีกด้านตรงข้ามจนทั่วเต็มพื้นที่ ที่ต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศ
- ในกรณีที่ต้องการให้วัสดุสามารถเต็มเต็มช่องว่าง ไม่ให้เกิดฟองสามารถใช้การกระทุ้งช่วยได้ แต่ห้ามใช้เครื่องจี้คอนกรีต เพราะจะทำให้วัสดุแยกชั้น

### การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

### คำแนะนำ

- การใช้งานและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธีช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น
- ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ
- อุณหภูมิที่ประมาณ 25.0 - 40.0 °C เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
- ห้ามใช้เครื่องจี้คอนกรีต

### ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 15 - 20 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

# ผลิตภัณฑ์ ควิคโคท

## ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว

### ปูนฉาบ



### ปูนสทิมโค้ท



### ปูนก่อ



### ปูนทาส



### ปูนซ่อม ตกแต่งแก้ไข



### ปูนเท



# ควิกโคท

รู้จริงทุกงานพื้นผิว

## บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

184 หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
☎ 0 2408 9888 📠 0 2408 9888 ต่อ 802 E-mail : info@quickcoat.co.th  
www.quickcoat.co.th 📺 : @quickcoat







