

**ใหม่**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
และวิธีใช้งาน



สแกน

# จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์



ติดกระเบื้อง  
แผ่นใหญ่สุด **90x90 ซม.\***

\*กระเบื้องขนาด 90x90 ซม. แนะนำให้ใช้ติดพื้นภายในอาคารเท่านั้น



จิงโจ้

# จิงโจ้เขียว JA201

กาวซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล

Standard Tile Adhesive Mortar

## ติดกระเบื้องได้ แผ่นใหญ่สุด 90\*90\* ซม.

**จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง** มาตรฐานระดับสากล สามารถติดกระเบื้อง ขนาดใหญ่สูงสุด 90\*90\* ซม. (เฉพาะงานพื้น) ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งกระเบื้องได้ ติดแน่นคงทน ไม่หลุดร่อน ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนังภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิก กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น โมเสก พอร์ซเลน แกรนิตโต้ หินอ่อน และหินแกรนิต

### การเตรียมพื้นผิว

1. เตรียมกระเบื้องที่สะอาด และแห้งก่อนปูกระเบื้อง
2. พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องเรียบได้ระดับ ผิวฉาบ-ผิวปรับระดับ ต้องแข็งแรงไม่ร่อน
3. พื้นผิวผนังฉาบหรือปูนที่ปรับระดับใหม่ ต้องใช้เวลาการบ่มตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
4. ก่อนการปูกระเบื้อง ต้องทำการตีแนวหาเส้นแบ่งระยะเพื่อให้ตรงตามแบบ
  - กรณีพื้นที่ส่วนเปียก เช่น ห้องน้ำและห้องครัว ควรทำระบบกันซึม ก่อนทำการปูกระเบื้อง เพื่อลดปัญหาน้ำรั่วซึม และความชื้นสะสมในผนัง
  - กรณีพื้นผิวเก่าที่ทาสีแล้ว ต้องทำการลอกสีออกก่อน
  - กรณีพื้นผิวที่มีการซึมซับน้ำสูง ต้องทำการพรมน้ำพอหมาด ก่อนการปูกระเบื้อง

### การผสมปูน

ปูนจิงโจ้เขียว 20 กก. (1 ถุง) : น้ำ 5.2 ลิตร หรือ ปูน 2.7 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน กาวติดกระเบื้อง 1 ถุง ได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
พื้นที่โดยประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

**การทวนด้วยมือ** ใช้เกรียงใบโพธิ์ทวนจนปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงทวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

**การทวนด้วยเครื่อง** ใช้ส่วนไฟฟ้าทวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงทวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

### การปูกระเบื้อง

1. ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาดของกระเบื้อง เป็นแนวยาวบนพื้นผิวประมาณ 1-2 ตร.ม. โดยปาดให้ทั่วตามความหนาของร่องหวี เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ให้สม่ำเสมอ
  - ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 60-60 ซม. ขึ้นไป แต่ไม่สามารถจัดหาเกรียงร่องหวีขนาด 12 มม. จึงมีความจำเป็นต้องใช้เกรียงร่องหวีขนาด 6 มม. และปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีเพิ่ม ลงบนด้านหลังกระเบื้องให้ทั่วทั้งแผ่น
2. เมื่อทำการปาดกาวซีเมนต์ที่ทั่วกระเบื้องแล้วทิ้งระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ได้ค่ายึดเกาะที่ดี
3. จากนั้นปูกระเบื้องกับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว ควรเว้นร่องเพื่อการระบายอย่างน้อย 2 มม.
  - ในกรณีกาวซีเมนต์ล้นร่องยาแนว ให้ใช้ดอกออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้
4. หากต้องการจัดแนวกระเบื้อง สามารถปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลาประมาณ 10-15 นาที ก่อนกาวซีเมนต์แห้ง
5. หลังการปูกระเบื้องเสร็จ รอให้กาวซีเมนต์แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว
  - ในกรณีปูกระเบื้องพื้น ควรบ่มปูนไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้พื้นที่

**\*\*หมายเหตุ** ขึ้นตอนการทำงานให้ยึดมาตรฐานงานกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง



### Technical Data

Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland Cement TYPE I, selected sand and limestone and special polymer additives.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 8 months after manufacturing date
Packaging	: 20 kg/bag

### Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 5.2 L/20 kg bag
Pot life (25°C)	: 2 hrs.
Layer Thickness	: 3-12 mm.
Application	: For clay tiles, ceramic tiles, mosaic tiles, porcelain tiles, granito tiles. Both interior and exterior floor and wall installation. up to 90x90 cm (floor).
Temperature Range	: 25-40 °C
Density	: 1.4 g/cm <sup>3</sup>
Slake Time	: 3-5 min
Adjustment time	: 15 min

### Test Data

	Standard	TISI 2703-2559	Result
<b>Wet Property</b>			
Slip test	(EN 1308)	≤ 0.50 mm	≤ 0.20 mm
<b>Tensile adhesion strength</b>			
Open time : 20min with 28d	(EN 1346)	≥ 0.50 MPa	≥ 0.50 MPa
Standard Condition : 28d sc	(EN 1348)	≥ 0.50 MPa	≥ 0.60 MPa
Water immersion : 7d sc+21d water	(EN 1348)	≥ 0.50 MPa	≥ 0.50 MPa
Heat aging : 14d sc+14d at 70°C+1d sc	(EN 1348)	≥ 0.50 MPa	≥ 0.50 MPa



จิงโจ้

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด | QUICK COAT PRODUCTS Co., Ltd.

184 หมู่ 7 ถ.นครินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

www.quickcoat.co.th

☎ 0 2408 9888

📱 @quickcoat